



Merkblatt für Ihren neuen Chemotechnik-Estrich

Begehrbarkeit und Belastbarkeit

Der Estrich kann einem Tag nach der Verlegung begangen werden.

Mit Punktlasten (Gerüste, Paletten, Lasten, Leitern, usw.) kann der Estrich ab dem zweiten Tag nach der Verlegung belastet werden.

Lüften bei Thermorapid 3.0-, Rheorapid-Estrich

1. Tag bis 3. Tag nach der Verlegung

Räume zugfrei lüften

Ab 4. Tag nach der Verlegung

je nach Witterungsverhältnissen lüften nach Bedarf

Mindesttemperatur

Auf Ihrer Baustelle muss eine Mindesttemperatur von + 5 ° C herrschen, sonst ist ein ordnungsgemäßer Abbindeprozess des Estrichs nicht möglich.

Für Fußbodenheizungskonstruktionen erhalten Sie ein gesondertes Aufheizprotokoll mit zusätzlichen Informationen.